



S20 AUSGLEICHSPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Standfester, schnell erhärtender Ausgleichsmörtel zum Ausbessern von Boden, Wand- und Deckenflächen für die nachfolgende Verlegung von Fliesen. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Schichtdicken 2 – 30 mm.

Anwendungsgebiete:

Putz- und Spachtelmörtel, CS IV gemäß DIN EN 998-1, zum Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden-, Wand- und Deckenflächen. Auch als Sockel- bzw. Ausgleichsputz und Gefällespachtel zum Herstellen einer Gefälle-Ausgleichsschicht. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich sowie in Feucht- und Nassräumen.

Schichtdicke	2 – 30 mm (bei einlagigem, vollflächigem Auftrag)
Verarbeitungstemperatur	ab +5 °C bis max. +35 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten bei +23 °C; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
Begehbar	nach ca. 1,5 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels; Lastverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen
Belegbar	nach ca. 2 Stunden mit keramischen Fliesen und Platten. Sofern im Anschluss eine Abdichtung mit Ceratec FD1/FD2 Flüssigabdichtung oder ähnlichen Abdichtungsprodukten ausgeführt wird, muss eine Trocknungszeit von 24 Stunden eingehalten werden. Zementäre Abdichtungen (bspw. Ceratec D1 Dichtschlämme) können nach ca. 2 Stunden aufgetragen werden.
Wasserbedarf	4,5 – 5,0 l auf 25 kg Ceratec S20 Ausgleichsspachtel
Werkzeuge	Mischer, Putzmaschine, Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe, Rabot, Hohlkehlenpachtelkelle. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verbrauch:	ca. 1,6 kg/m ² je mm Schichtdicke
Lagerung:	im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig
Lieferform:	25 kg-Papiersack; 40 Säcke pro Europalette (1.000 kg)

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324

E-Mail: ceratec@eurobaustoff.de
www.ceratec-fliesenzubehoer.de



S20 AUSGLEICHSPACHTTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Mögliche Untergründe:

Beton (DIN 1045), Mauerwerk aus Bimsbaustoffen, Ziegel, Kalksandstein, Mischmauerwerk, beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen.

Vorbereitung der Untergründe:

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, trocken, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Mehrschichtige Untergründe müssen gut untereinander haften. Alte, mürbe und nicht tragfähige Putzflächen sind zu entfernen. Auch leicht feuchte Untergründe können gespachtelt werden; es verlängert sich jedoch die Aushärtezeit. Stark oder unterschiedlich saugende und leicht sandende Untergründe mit Ceratec G1 Fliesengrund vorbehandeln. Glatte und nicht saugende Untergründe mit Ceratec G2 Spezial-Haftgrund grundieren.

Es gelten die einschlägigen DIN-Normen, Richtlinien, Empfehlungen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitung:

Entsprechende Wassermenge vorlegen und Ceratec S20 Ausgleichspachtel intensiv und klumpenfrei anmischen. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen. Nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit (20 Minuten) verarbeitet werden kann. Ceratec S20 mit der Traufel oder Spachtel auftragen und glätten. Größere Flächen mit der Latte abziehen. Alternativ kann der Spachtelmörtel auch mit einer geeigneten

Putzmaschine verarbeitet werden. Der Mörtel ist gut filzbar. Bearbeitete Flächen vor zu schneller Austrocknung schützen und im Bedarfsfall die Oberfläche nachnässen. Überstehende Grate nach Austrocknung zügig mit einem Rabot abhobeln.

Ceratec S20 Ausgleichspachtel kann auch auf feuchten Untergründen gespachtelt werden; es verlängert sich jedoch ggf. die Aushärtezeit.

Die entsprechenden DIN-Normen, Richtlinien und Merkblätter sind zu beachten.

Alle Zeitangaben beziehen sich auf den Normalbereich (ca. +23 °C und ca. 65 % relative Luftfeuchtigkeit).

Prüfzeugnisse:

EMICODE gemäß GEV

EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}



S20 AUSGLEICHSPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

Kennzeichnung gemäß **Verordnung (EG)**
Nr.1272/2008

GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm.
Wassergefährdungsklasse WGK1: Schwach
wassergefährdend.

Gefahrenhinweise: **H315** Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung. **H335** Kann
die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: **P102** Darf nicht in die Hände
von Kindern gelangen. **P103** Lesen Sie sämtliche
Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Staub vermeiden. **P264** Nach
Gebrauch Hände gründlich waschen. **P280**
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen. **P312** Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501
Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung
zuführen. **GISCODE ZP 1** Chromatarm gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII



S20 AUSGLEICHSPACHTEL

TECHNISCHES DATENBLATT

CE 0767	Eurobaustoff Handelsges. mbH & Co. KG Auf dem Hohenstein 2 61231 Bad Nauheim
23 3264-01.deu EN 998-1 Ceratec S20 Ausgleichsspachtel Normalputzmörtel (GP) CS IV für die Außen- und Innenanwendung auf Außenwänden, Decken und Pfeilern im Außenbereich (Tabelle ZA.1.1) und auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Innenbereich (Tabelle ZA.1.2)	
Brandverhalten	Klasse A1/A1 _f
Wasseraufnahme	Wc2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 76$
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – Bruchbild: B
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, dry}$)	0,61 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50%)

Alle Angaben dieser Produktinformation, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte entsprechen dem jeweiligen aktuellen Kenntnisstand. Angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen und Arbeitsbedingungen am Bau wird jedoch empfohlen, die Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit dieser Angaben und der jeweils vorgesehenen Maßnahmen durch Vorversuche zu überprüfen. Wir übernehmen die Gewähr für die prinzipielle Richtigkeit der Produktinformation und die beschriebenen und zugesicherten Eigenschaften der erwähnten Produkte. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Bitte beachten Sie auch die aktuell gültige Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung!

Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Postfach 42 01 52, 65102 Wiesbaden
Tel.: +49 611 1707-0, Fax: +49 611 1707-250

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2+7, 61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-324
E-Mail: ceratec@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de